



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Пластина техническая ТМКЩ

Дата изготовления: 2024

Наименование изделия	Кол-во, кг	Номер партии	Марка резины
Техпластина ТМКЩ-С 720*720 4 мм	1507	11	2Ф-I-ТМКЩ-С

Пластины должны храниться в помещении при температуре до плюс 25 С, в упаковке или россыпью. Деформация пластин при хранении не допускается.

Пластины при хранении должны находиться от теплоизлучающих приборов на расстоянии не менее 1м, защищенные от воздействия прямых солнечных и тепловых лучей, от попадания на них масла, бензина, керосина и действия их паров, а также кислот, щелочей, газов и других веществ, разрушающих резину и ткань.

Заключение ОТК:

Соответствует ГОСТ 7338-90

Продукция принята

Штамп

